

WW Veneziano, Canvas, Leather

PRODUKTBESCHREIBUNG

Polymer kalandrierte, selbstklebende Druckfolien mit strukturierter Oberfläche und High-Tack Klebstoff.

Obermaterial:

WW Veneziano: 300 µm, 300 g/qm mattes PVC

WW Canvas: 250 µm, 320 g/qm mattes PVC

WW Leather: 225 µm, 320 g/qm mattes PVC

Klebstoff: Solvent High-Tack Klebstoff grau auf Acrylatbasis

Trägermaterial: Gestrichenes Kraftpapier, 135g/m²

FSC®-zertifiziert (FSC Mix Credit, Produktkettenzertifizierung: CU-COC-807907, Lizenzcode: C004451).

TYPISCHE ANWENDUNGEN

Mittelfristige Anwendungen im Innenbereich auf ebenen Oberflächen und Wänden sowie auf schwierigen Substraten.

Der graue, lösemittelbasierte High-Tack Klebstoff sorgt für gute Opazität und Haftung auf vielen verschiedenen, glatten Substraten.

VERARBEITUNG

Speziell entwickelt für Solvent-, Eco-Solvent-, Latex- und UV- Inkjetdruck auf Großformatdruckern.

Um die bestmögliche Druckqualität zu erzielen, stellen Sie bitte sicher, dass korrekte ICC-Profile bzw. Druckeinstellungen verwendet werden.

Die Profile können über unsere Filialen und Händlerbezogen oder unter folgender Adresse heruntergeladen werden: www.mactacgraphics.eu. Weitere Informationen zum Drucken und Laminieren erhalten Sie im Technischen Bulletin 4.1 "Leitlinien zur Handhabung, Verarbeitung und Verklebung von Mactac Digitaldruck medien."

WW Canvas, WW Veneziano und WW Leather sollten nicht laminiert werden.

Mactac Digitaldruckmedien müssen gemäß den Anleitungen des Technischen Bulletins TB 4.3 "Leitlinien zur Oberflächenvorbereitung, Verarbeitung und Verklebung der Mactac WW Serie" aufgebracht werden, die Sie im Abschnitt Ressourcen unter www.mactacgraphics.eu finden.

Um sicherzustellen, dass alle Materialien für die Verklebung geeignet sind, testen Sie die empfohlene Materialkombination unter den tatsächlichen Verklebungs- und Endnutzungsbedingungen, bevor Sie in die Produktion gehen.

LAGERFÄHIGKEIT

1 Jahr bei Temperaturen von +15 bis +25° C und ± 50 % relativer Luftfeuchtigkeit (in Originalverpackung).

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Durchschnittswerte

Testmethode

Obermaterial		
Dicke (microns):		
WW Veneziano	300 µm	ISO 534
WW Canvas	250 µm	
WW Leather	225 µm	
Gewicht (g/qm):		
WW Veneziano	300 g/sqm	
WW Canvas	320 g/sqm	
WW Leather	320 g/sqm	

Klebstoffdaten, 23°C (N/25 mm)

Anfangshaftung auf rostfreiem Stahl:		
WW Veneziano	25	FTM9
WW Canvas	26	
WW Leather		
Schälfestigkeit nach 24 Stunden auf rostfreiem Stahl:		
WW Veneziano	24	FTM1
WW Canvas	23	
WW Leather	27	

Dimensionsstabilität

Schrumpf (48 Stunden bei 70°C auf Aluminium)	Max. 0.8 mm	FTM14
--	-------------	-------

Temperaturbereiche

Mindestverklebetemperatur (°C)	+ 10°C
Temperaturbereich für die Nutzung (°C)	- 20°C bis + 70°C

Zertifizierungen

Feuer-Zertifizierungen	B-s2, d0	EN13501-1
------------------------	----------	-----------

ERWARTETE HALTBARKEIT

Mitteleuropäische Klimazone 1

Unbearbeitet (innen)*	3 Jahre	ISO 4892-2
-----------------------	---------	------------

*Weitere Informationen finden Sie im Technischen Informationsblatt 7.5: "Haltbarkeit im Außenbereich von MACtac Druckmedien in Kombination mit Laminaten".

Hinweis: Wird das mit Inkjet bedruckte Material durch ein Laminat geschützt, verzögert dies das normale Verblässen der Farben. Dieser Prozess ist abhängig von der Qualität der Inkjet-Farben, der Ausrichtung des bedruckten Materials, dem UV-Einfallswinkel und dem genauen geografischen Standort.

Ist die Folie extremen Temperaturen bzw. besonders starker UV-Strahlung ausgesetzt und/oder herrschen Bedingungen wie etwa in Südeuropa und in tropischen, subtropischen oder Wüstenregionen, altert sie schneller. Dasselbe gilt für Bereiche mit starker Luftverschmutzung, in großer Höhe sowie für horizontal und nach Süden verklebte Folien.

Käufer gestellten Nettopreisrechnungen. Avery Dennison haftet dem Käufer unter keinen Umständen für indirekte, zufällige oder Folgeschäden bzw. -verluste, sonstige Schäden oder Verletzungen, wie z.B. den Verlust von erwartetem Gewinn, Firmenwert, Ruf, sowie Verluste oder Kosten, die aus Ansprüchen Dritter resultieren.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS UND GEWÄHRLEISTUNG

Avery Dennison gewährleistet, dass seine Produkte den Spezifikationen entsprechen. Avery Dennison gewährt keine weiteren ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien oder Gewährleistungen in Bezug auf die Produkte, insbesondere keine stillschweigende Gewährleistung der Marktgängigkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck und/oder der Nichtverletzung von Rechten Dritter. Alle Produkte von Avery Dennison werden unter der Annahme verkauft, dass der Käufer die Eignung der Produkte für den jeweiligen Zweck selbst und unabhängig festgestellt hat. Die Gewährleistungsfrist beträgt ein (1) Jahr ab Versanddatum, sofern im Produktdatenblatt nicht ausdrücklich etwas anderes angegeben ist. Jeder Kauf von Avery Dennison Produkten unterliegt den allgemeinen Vertriebsbedingungen von Avery Dennison, siehe <http://terms.europe.averydennison.com>. Bei jedem Vorfall bzw. wiederholten Vorfällen ist die Gesamthaftung von Avery Dennison gegenüber dem Käufer (aufgrund von Fahrlässigkeit, Vertragsbruch, falschen Angaben oder sonstigen Gründen) in jedem Fall beschränkt auf den Preis der fehlerhaften, vertragswidrigen, beschädigten oder nicht gelieferten Produkte, die eine solche Haftung begründen; der Preis richtet sich nach den dem